



FIBRELASTIC

SOEPEL VULPLEISTER BINNEN - BUITEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

FIBRELASTIC is een gebruiksklaar pasta-pleister met een hoog hars- en glasvezelgehalte.

FIBRELASTIC is in het bijzonder geschikt voor alle opvulwerken, zowel binnen als buiten. Dankzij zijn permanente elasticiteit volgt het de afwijkingen van de ondergrond zonder te scheuren en zonder dat er een scheurband aan te pas komt.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Hars in emulsie, calciumcarbonaat, glasvezel en diverse toelagstoffen.

De aangemaakte pasta is gebroken wit van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.

- Gips.
- Cellenbeton.
- Cementpleister.
- Buitenpleisterwerk.
- Beton.
- Metselwerk.
- Hout.
- Gipsplaten.
- Oude verf.
- Kalkzandsteen.

AFWERKING.

Na volledige droging mag het pleister afgewerkt worden met alle soorten verf, gipsgebonden of gebruiksklare pleisters.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Viscositeit: (BV 1000/30 rpm): 300000 mPas.
- Densiteit: 1,3.
- pH: 6.
- Permanente elasticiteit.

VERPAKKING.

Emmers van 1,5 en 5 kg.

Tubes van 300 gr.

Kokers van 310 ml.

OPSLAG.

9 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vorst en extreme hitte.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

Niet aanbrengen op een bevroren of natte ondergrond of bij een temperatuur onder 5 °C.

Niet aanbrengen bij regenweer. Niet bedekken met cementgebonden pleisters. De korrelgrootte en de aanwezigheid van glasvezels maken een perfect gladde afwerking onmogelijk.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, droog en stofvrij zijn en mag geen sporen van ontkistingsoliën bevatten.

TOEPASSING.

Aanbrengen met een plakspaan of een plamuurmes.

VERBRUIK.

Ongeveer 1,3 kg/m²/mm dikte.

DROOGTIJD.

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de weersomstandigheden en de applicatiedikte: ongeveer 24 uur voor een dikte van 1 mm

SOEPEL VULPLEISTER

Dankzij zijn hoge harsen glasvezelgehalte, biedt dit vulpleister een grote elasticiteit die de vervormingen van de ondergrond makkelijk opvangt.

FIBRELASTIC is makkelijk te verwerken en maakt het gebruik van scheurbanden overbodig.

VOORDELEN

- Permanent en blijvend elastisch.
- Ideaal voor het vullen van "werkende" scheuren.
- Gebruiksklaar product.

VERWERKINGSADVIES

De ondergrond nooit natmaken voor u FIBRELASTIC aanbrengt.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 b.

