



EPM, AFWERKPLAMUUR

STOF ONDER CONTROLE

TECHNISCHE DEFINITIE.

Dit gebruiksklare egalisatieplamuur voor binnenshuis heeft diverse voordelen: het is makkelijk aan te brengen, het hoeft minder te worden gladgeschuurd en produceert dus minder stof dan een klassiek plamuur.

Wordt aangebracht met de spatel en nadien gladgeschuurd.

Het product zorgt voor minder en zeer weinig vluchtig stof.

Is geschikt om een voegband met een afwerkingslaag onzichtbaar te maken.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Water, acrylhars, calciumcarbonaat, dispergeermiddel...

TOEGELATEN ONDERGROND.

Binnenmuren en -plafonds: gipsplaten, gipstegels, beton, cementlaag, celbeton, behang, oude verflagen.

BEKLEDINGEN.

Behangpapier, verven, muurbekleding.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN. DTU 59.1

VERPAKKING. Emmer van 25 kg.

BEWAREN.

18 maanden op een vorstvrije plaats in de niet aangebroken originele verpakking.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

Niet gebruiken bij een temperatuur $< +8^{\circ}\text{C}$ en $> +35^{\circ}\text{C}$ en op bevroren ondergrond.

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet conform zijn aan DTU 59.1, d.w.z. schoon, droog, vast en stofvrij.

Op te onregelmatige ondergrond dient eerst een renovatieplamuur te worden aangebracht.

Beton, gipsplaten en -tegels dienen eerst te worden glad gemaakt, geborsteld en stofvrij gemaakt.

AANBRENGEN.

Breng het plamuur aan met de spatel, pleisterspaan of rol om het daarna te egaliseren met de spatel in elkaar kruisende banen.

Na volledige droging wordt het geschuurd met korrel 120 tot 180.

Het stof vliegt niet in het rond maar valt langs de muur naar beneden en verontreinigt het schuurpapier niet.

Maximale aanbrengdikte: 1 mm.

Eenlagige rol 18 mm.

VERBRUIK.

Van 0,6 tot 1 kg/m² naargelang de kwaliteit van de ondergrond.

DROOGTIJD.

6 tot 24 uur naargelang de omstandigheden en afwerking.

TECHNISCHE KENMERKEN.

- Droog extract: 68 %
- Densiteit: 1,7
- COV: < 1 g/l.

FIJNE EGALISATIE-PLAMUUR MINDER STOF

Aanbrengen met de rol of de spatel.

Afwerking met trekker of afstrijkplank.

3-maal minder schuren.

3-maal minder stof.

Met dit product kunt u oppervlakken binnenshuis egaliseren en mooi gladmaken zodat zijn perfect glad zijn alvorens aan de finale decoratieve afwerking te beginnen.

VOORDELEN

- Minder schuren.
- Stof vliegt niet in het rond (valt tijdens het schuren op de vloer).
- Makkelijk aan te brengen.
- Zowel handmatig als machinaal te verwerken.
- Uitstekende afwerkingskwaliteit.
- Mag nat in nat aangebracht worden.

VERWERKINGSADVIES

Om plamuursporen te voorkomen dient u de aanbrengbeweging aan het eind licht af te ronden.

Classificatie AFNOR NFT 36.005

Familie III - Klasse 2.

EUH 208. Bevat 1,2-

BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.

Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH 210. Fiche met veiligheidsgegevens op verzoek beschikbaar.

