



CE 78 SNEL EN ULTRASNEL

VOEGENVULLER VOOR GIPSPLATEN

AFBINDTIJD 1/2, 1, 2, 4 UUR

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

CE 78 RAPIDE is een pleister in poedervorm dat speciaal ontwikkeld werd voor de afwerking van voegen van gipsplaten met afgeschuinde kanten in combinatie met een voegband.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Pleister in poedervorm op basis van gips, calciumcarbonaat, hars en diverse toeslagstoffen.

De aangemaakte pasta is wit van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.

Alle types gipsplaten, met of zonder isolatie (glaswol, rotswol, polystyreen) met afgeschuinde kanten en gekartonneerde zijden.

AFWERKING.

- Grondlaag voor gipsplaten.
- Gipsgebonden afwerkpleister.

TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN.

DTU 25.41 en DTU 25.42. NF EN 13963.
Technisch Advies CSTB Nr. 9/02-732.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Afbindtijd: ½ uur.
- Afbindtijd: 1 uur.
- Afbindtijd: 2 uur.
- Afbindtijd: 4 uur.
- Hechtkracht van de band: > 1000 gr.
- Scheurvorming: geen scheurvorming tot 5 mm dikte.
- Densiteit: 0,9.
- Brandreactie: A1.
- Deze eigenschappen zijn gegarandeerd door het Avis Technique (Technisch Advies).

VERPAKKING.

CE 78, ½ uur, 1 uur, en 2 uur: zakken van 5 en 25 kg op pallet met hoes.

CE 78, 4 uur: zakken van 25 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.

9 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermd tegen vocht.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5°C en 30°C bedragen.

Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond. Reeds uithardende pasta niet meer gebruiken.

Het gecombineerde gebruik van dit pleister met een zelfklevende gaasband is niet aan te raden en niet voorzien in het Avis Technique (Technisch Advies): een in het pleister verzonken papieren band zorgt voor veel meer mechanische versteviging dan een mechanische band die rechtstreeks op de plaat wordt gekleefd en waarbij het pleister enkel er bovenop zit.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De gipsplaten worden bevestigd overeenkomstig het DTU 25.41.

Plaatuitsnijdingen moeten worden geschaafd en ontstoft.

MENGVERHOUDING.

Per zak van 25 kg 10 à 11 liter water toevoegen.

TOEPASSING.

Voor de afwerking van de eigenlijke voegen moeten eventuele openingen tussen niet goed aansluitende voegen gevuld worden en eventuele andere openingen (afbrokkelingen, beschadigingen van de platen,...) gedicht worden.

De verwerking gebeurt manueel door de pasta met een plamuurmes van 10 of 15 cm al "smerend" in de voeg en over de band aan te brengen (geslepen zijde tegen het pleister).

Vervolgens en afwerklaag aanbrengen, laten drogen en nog eens afwerken om de band te maskeren.

Schroefkoppen ook maskeren.

Een band aanbrengen aan de binnenhoek met het plafond en erop toezien dat het beton vrij is van sporen van ontkistingsolie.

Bij verticale buitenhoeken een wapeningsband (wapening aan de bouwzijde) of een metalen profiel gebruiken.

BIJHORENDE BANDEN.

MARCO PAPER of SOROPA banden.

VERBRUIK.

Ongeveer 350 gr/m² plaatoppervlak.

DROOGTIJD.

Volgende laag mag gezet worden vanaf 4 uur na de eerste arbeidgang.

SNELBINDENDE LIJM/PLEISTER VOOR VOEGEN

Producten bestemd voor de realisatie van voegen van gipsplaten.

Dankzij de verschillende afbindtijden kan u het product kiezen dat het meest geschikt is voor het oppervlak in kwestie.

VOORDELEN

- Ideaal bij koud en vochtig weer.
- Zeer mooie afwerking van de voegen.

VERWERKINGSADVIES

Om pluis- of draadvorming te vermijden het karton niet opschuren voordat de grondlaag is aangebracht.

Technisch Advies Nr 9/02-732

