



# P'G

## VOORBEWERKINGSPLAMUUR IN LICHT PASTAVORM HANDMATIG OF MECHANISCH AAN TE BRENGEN

### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Witte, matte, gebruiksklare voorberekingsplamuur in pastavorm om ondergronden binnenshuis te egaliseren.

Deze plamuur is ideaal om onregelmatige of ruwe ondergronden (oude verflagen, glasweefsel, spachtelputz enz.) te renoveren.

Sterk vullende en dekkende eigenschappen.

### SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Water, calciumcarbonaat, hars en diverse toeslagstoffen.

De verkregen pasta is wit en zijn consistentie is aangepast aan gebruik met Airless.

### TOEGESTANE ONDERGRONDE.

Alle soorten ondergronden binnenshuis: beton, cellenbeton, cement, bindstenen, baksteen, gipsplaten, gipstegels, gips, oude verflagen, glasvezellagen, oude sierpleisters.

### BEKLEDING.

- Behangpapier.
- Egalisatieplamuur.
- Muurbekleding.
- Verf.

### TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- DTU 59.1.
- NF EN 16566.

### TECHNISCHE KENMERKEN.

- Densiteit: 1.3
- Droog extract: 66 %.
- Brandklasse: A2s1d0.

### VERPAKKING.

Emmer van 15 kg.

### OPSLAG/HOUDBAARHEID.

Tenminste 18 maanden in een gesloten, originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

## GEBRUIK

### GEBRUIKSAANWIJZINGEN.

De temperatuur tijdens aanbrengen en drogen moet tussen 8 en 35° C liggen.

Niet aanbrengen bij een vochtigheidsgraad van meer dan 70 %. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond. Niet aanbrengen op een te warme ondergrond.

### DE ONDERGROND VOORBEREIDEN.

De ondergrond moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van DTU 59.1 d.w.z. schoon, droog, stofvrij, hard en zonder enig spoor van een scheidingsmiddel.

Het beton, gipsplaten en -tegels dienen te worden schoongemaakt, geborsteld en ontstof.

### AANBRENGEN.

**HANDMATIG AANBRENGEN:** Met afstrijklank of afstrijkmes.

**MECHANISCH AANBRENGEN:** Airless, spuitmachine.

Om het ademen te vergemakkelijken dient het product bij koud weer snel te worden gekneed.

Wij raden aan de filters van de pomp te verwijderen en op een afstand van ongeveer 60 cm van de ondergrond te verstuiven.

Na aanbrenging dient het product zorgvuldig glad te worden gestreken, bijv. met een mes van ongeveer 60 cm. Over het algemeen volstaan 2 gladgestreken lagen.

Airlesspomp met een capaciteit van minstens 5 l/min (spuitmond 535), machine van het type JetPro 80 (635 en 651).

De maximale dikte per laag bedraagt 4 mm.

Het gereedschap dient met water te worden schoongemaakt.

### VERBRUIK.

Ongeveer 1 tot 2 kg/m<sup>2</sup> en per laag, naargelang de ondergrond

### DROOGTIJD

Ongeveer 6-12 uur, naargelang de dikte, de ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

## AFWERKINGSPLAMUUR IN LICHT PASTAVORM

Dit plamuur is ideaal om een onregelmatige ondergrond of ruwe ondergrond met reliëf (oude lagen glasvezelweefsels, spachtelputz, sierplamuur, enz.) te renoveren.

### VOORDELEN

- Sterk vullende eigenschappen.
- Gemakkelijk glad te schuren.
- Lange open-tijd.

Classificatie AFNOR NFT 36.005  
Familie III - Klasse 2.

