



SEMIN REBOUCHEUR PRO

VULPLAMUUR IN POEDERVORM VOOR BINNEN

TECHNISCHE DEFINITIE.

Vulplamuur in poedervorm voor gebruik binnenshuis. Vulling van barsten, gaten en groeven van diverse grootte. Kan ook worden gebruikt voor verankering en bevestiging.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Plamuur in poedervorm op basis van pleister, calciumcarbonaat, mineraal vulmiddel, cellulose en verschillende toeslagstoffen.

De verkregen pasta heeft een witte kleur.

TOEGELATEN ONDERGROND.

Alle soorten ondergrond binnen, onbewerkt of geschilderd:

gips, gipsplaten, gipstegels, beton, cementpleister, betonblokken, cellenbeton, bakstenen, terracotta ...

AFWERKING.

Nadat het plamuur volledig is gedroogd, kan het worden overdekt met alle soorten verf, coating op

basis van pleister, dik vloeibare coating, behanglijm. De tegellijmen moeten worden aangepast op de gipsondergrond.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- Plamuur in overeenstemming met de norm NF EN 30.608
- DTU 59.1: Schilderwerken.

TECHNISCHE KENMERKEN.

- pH: neutraal.
- Verhardingstijd: 30 minuten, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de aangebrachte dikte.
- Hechting: overeenkomstig NF 30.608.

VERPAKKING.

Zakken van 5 en 15 kg op omwikkelde pallet.

OPSLAG.

9 maanden in niet aangebroken originele verpakking, beschermd tegen vochtigheid.

VERWERKING

GEbruiksaanwijzingen

Bij het aanbrengen en drogen moet de temperatuur zich situeren tussen 8 en 35°C.

Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond. Geen pasta meer gebruiken die reeds begint te verharderen.

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

De ondergrond moet conform zijn aan de voorschriften van DTU 59.1, d.w.z. schoon, droog, gezond, hard, afgestoft en vrij van enig spoor van ontkistingsolie.

Maak de barsten op de juiste wijze open.

AANMAAKVERHOUDING

- 2,75 l water per zak van 5 kg.
- 8,25 l water per zak van 15 kg.
- 2 volumes poeder voor 1 volume water.

AANBRENGEN

Het aanbrengen gebeurt met een plamuurmes.

VERBRUIK

Ongeveer 1 kg/m²/mm dikte.

DROOGTIJD

Die hangt af van de omgevingsomstandigheden, de aard van de ondergrond en de aan te brengen dikte. In het algemeen is SEMIN OPVULMIDDEL PRO voor een cm dikte droog in 6 uur.



OPVULPLAMUUR

Plamuur voor het snel opvullen van barsten, gaten en groeven van iedere omvang zonder krimp of barstvorming.

VOORDELEN

- Krimpt nagenoeg niet.
- Uitstekende gladheid.
- Superfijne pasta.
- Makkelijk glad te schuren.
- Verhardingstijd: 30 minuten.
- Zeer wit.

VERWERKINGSADVIES

Voor een goede vasthechting van de plamuur mag deze pas worden aangebracht nadat de barsten opengemaakt, gereinigd en afgeschuimd zijn.

Classificatie AFNOR NFT 36.005
Familie III - Klasse 3.

Milieu- en gezondheidsverklaring [FDES] beschikbaar op de website

www.inies.fr

